






















Product data
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
 click

versie: 1/05/2023

NL

Parameter	Norm	Performantie		
Afmetingen en basisinformatie				
		Kleine tegels	Planken	
Breedte	ISO24337	305	178	mm
Lengte	ISO24337	610	1219	mm
Aantal panelen per pak	-	12	12	pc
m ² per pak	-	2,23	2,6	m ²
Gewicht per pak	ISO23997	17,42	19,9	kg
Totale dikte	ISO24337	4	4	mm
Dikte toplaag	EN429	0,55	0,55	mm
Kern	-	Geluidsabsorberende, robuuste en watervaste Floorify® Rigid Core		
Afwerking	-	Beschermd met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology		
Plaatsingsmethode	-	Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie		
Fabrieksgarantie				
 Gebruiksklasse	ISO10582	33		
 CE	EN 14041	DoP FF001		
Garantie	Residentieel / Commercieel	Residentieel: 20 jaar (25 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer) Commercieel: 5 jaar enkel en alleen bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer		
Technische data				
	Norm	Normvereisten	Floorify® resultaten	
 Slijtbestendigheid	EN13329, Annex E	≥ 2000 rotaties	≥ 4000 rotaties - AC4	
 Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1600 mm	In combinatie met Floorify ondervloeren: > 1800mm - IC3)	
 Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK in combinatie met Floorify ondervloeren	
 Vlekbestendigheid	EN423	Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4	Groep 1, 2 en 3: graad 5	
 Lichtechtheid	ISO 105-B02:1994, Method 3a	≥ 6	> 6	
 Brandeigenschappen	EN 13501-1 ISO 9239-1	-	Bfl-s1	
 Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,25 %	≤ 0,10 %	
 Treksterkte	ISO24334	Langs: ≥ 1kN/m	Dwars: ≥ 1,5kN/m	Langs: > 4,5kN/m Dwars: > 4,5kN/m

	Verplaatsing meubelpoten	ISO 16581	Voet 0,1mm / 32kg	Geen verandering
	Rolstoeltest	ISO 4918	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen	OK bij plaatsing op Floorify ondervloeren
	Slipweerstand	EN13893 EN 16165	-	DS R10
	Zwelling	ISO24336	≤ 18%	0%
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0213 R24 (m²K/W) 0,0120 vloer + 0,0093 Performance ondervloer) 0,0660 R24 (m²K/W) (0,0120 vloer + 0,0540 Comfort
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar of getest met vloerverwarmingsfilms.		
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18dB	In combinatie met de Floorify® Comfort ondervloer: ΔLw20dB (Δlin10dB)
	Formaldehyde uitstoot	EN14041 / EN717-1	E1	
	TVOC 28 days	< 1000µg/m³	< 10µg/m³	
	Emissies in binnenlucht	Décret n° 2011-321	A+	
	REACH	-	Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen	
	Weekmakers	-	DOPT - virgin PVC - 100% orthophtalate vrij	

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality
Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIUM - Email: sales@Floorify.com - T+32 (0)51 140 180