
















Product data  
**Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles**  
click







versie: 1/05/2023

NL

Afmetingen en basisinformatie						
Breedte	ISO24337	<b>Grote Planken</b>	<b>Planken XL</b>	<b>Visgraat</b>	<b>Tegels</b>	mm
Lengte	ISO24337	225	240	125	600	mm
Aantal panelen per pak	-	1524	2000	750	900	mm
m <sup>2</sup> per pak	-	8	5	24	4	pc
Gewicht per pak	ISO23997	2,74	2,4	2,25	2,16	m <sup>2</sup>
Totale dikte	ISO24337	22	20	20,08	17,6	kg
Dikte toplaag	EN429	4,5	4,5	4,5	4,5	mm
Kern	-	0,55	0,55	0,55	0,55	mm
Afwerking	-	Geluidsabsorberende, robuuste en watervast Floorify® Rigid Core				
Plaatsingsmethode	-	Beschermd met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology				
		Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie				

Fabrieksgarantie		
 Gebruiksklasse	ISO10582	33
 CE	EN 14041	DoP FF001
Garantie	Residentieel / Commercieel	Residentieel: 25 jaar (30 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer) Commercieel: 5 jaar

Technische data			
	Norm	Normvereisten	Floorify® resultaten
 Slijtbestendigheid	EN13329, Annex E	≥ 2000 rotaties	≥ 4000 rotaties - AC4
 Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1600 mm	In combinatie met Floorify ondervloeren: > 1800mm - IC3)
 Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK in combinatie met Floorify ondervloeren
 Vlekbestendigheid	EN423	Groep 1 en 2: graad 5 Groep 3: graad 4	Groep 1, 2 en 3: graad 5
 Lichtechtheid	ISO 105-B02:1994, Method 3a	≥ 6	> 6
 Brandeigenschappen	EN 13501-1 9239-1 ISO	-	Bfl-s1
 Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,25 %	≤ 0,10 %
 Treksterkte	ISO24334	Langs: ≥ 1kN/m Dwars: ≥ 1,5kN/m	Langs: > 8kN/m Dwars: > 8kN/m (n/a visgraat)
 Verplaatsing meubelpoten	ISO 16581	Voet 0,1mm / 32kg	Geen verandering
 Rolstoeltest	ISO 4918	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen	OK bij plaatsing op Floorify ondervloeren
 Slipweerstand	EN13893 EN 16165	-	DS R10

	Zwelling	ISO24336	≤ 18%	0%
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0239 R24 (m²K/W) (0,0146 vloer + 0,0093 Performance ondervloer) 0,0686 R24 (m²K/W) (0,0146 vloer + 0,0540 Comfort ondervloer)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape Niet combineerbaar of getest met vloerverwarmingsfilms.		
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18dB	In combinatie met de Floorify® Comfort ondervloer: ΔLw21dB (ΔLin10dB)
<b>Gevaarlijke substanties</b>				
	Formaldehyde uitstoot	EN14041 / EN717-1	-	E1
	TVOC 28 days	< 1000µg/m³	-	< 10µg/m³
	Emissies in binnenlucht	Décret n° 2011-321	-	A+
	REACH	-	-	Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen
	Weekmakers	-	-	DOPT - virgin PVC - 100% orthophtalate vrij

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality  
Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIUM - Email: sales@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180