



Fiche technique
Floorify® Sous-Couche Comfort
Sous-couche pour Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles

Version:









1-01-2024 (FR)

Caractéristiques du produit

La sous-couche Floorify® Comfort est spécialement conçue pour être utilisée en combinaison avec les planches et dalles en vinyle rigide Floorify® et dépasse tous les paramètres des exigences minimales en matière de sous-couches. La sous-couche Floorify® Comfort est fabriquée sans CFC ni HFCC et ne contient ni plastifiants, ni métaux lourds ni autres substances dangereuses.

m ² /rouleau:	15	m ²		
Longueur	15	m		
Largeur	1	m		
Épaisseur	EN823	2	mm	
Nombre/pallet		20	rolls	300 m ²

Caractéristiques techniques

			Exigences des normes	Résultats de Floorify®
	Bruit d'impact	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18Db	En combinaison avec les lames et dalles en vinyle rigide Floorify®: Δ Lw21Db (Δ
	Résistance à la compression	EN826	≥ 10kPa (MMFA)	70kPa
	Fluage compressif	EN1606	≥ 2kPa	15kPa
	<u>Charge dynamique</u>	EN13793		
		Cycles de charge alternée de Omin = 0,1 à Omax		25Kpa
		Nombre de cylindres de chargement		100'000
		Déformation maximale / perte d'épaisseur Δd		≤-0,5mm
	Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO4918	>25000 rotations, pas de délamination, pas de changements visibles	Testé en combinaison avec les lames et dalles en vinyle rigide Floorify® : réussi
	Résistance aux chocs	EN13329	≥ 1 200 mm	En combinaison avec les lames et dalles en vinyle rigide Floorify® : 1800mm - IC3
	Comportement au feu	EN 13501-1		Efl
		EN ISO 11925-2		
	Résistance thermique	EN12667	<0,15R (m ² K/W)	0,0686 R24 (m ² K/W) (Floorify® en combinaison avec la sous-couche Floorify®Comfort) Sous-couche seule : 0,054 R24 (m ² K/W)
				
	Chauffage par le sol		Convient à tous les systèmes de chauffage standard DANS les sols en ciment. Ne convient pas aux films chauffants.	

Floorify NV se réserve le droit d'apporter des modifications au matériel et aux structures lorsque cela permet d'améliorer la qualité.

Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIQUE - Courriel : hello@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180