





















Product data
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
 click

versie: 1/07/2024

NL

Parameter	Norm	Performantie		
Afmetingen en basisinformatie				
		Kleine tegels	Planken	
Breedte	ISO24342	305	178	mm
Lengte	ISO24342	610	1219	mm
Aantal panelen per pak	-	12	12	pc
m ² per pak	-	2,23	2,6	m ²
Gewicht per pak	ISO23997	17,42	19,9	kg
Totale dikte	ISO24346	4	4	mm
Dikte toplaag	ISO24340	0,55	0,55	mm
Kern	-	Geluidsabsorberende, robuuste en watervast Floorify® Rigid Core		
Afwerking	-	Beschermd met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology		
Plaatsingsmethode	-	Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie		
Fabrieksgarantie				
 Gebruiksklasse	ISO10582	33		
 CE	EN 14041	DoP FF001		
Garantie	Residentieel / Commercieel	Residentieel: 20 jaar (25 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer) Commercieel: 5 jaar enkel en alleen bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer		
Technische data				
	Norm	Normvereisten	Floorify® resultaten	
 Slijtbestendigheid	ISO24338, Procedure A	≥ 2000 rotaties	≥ 4000 rotaties - AC4	
 Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1600 mm	In combinatie met Floorify ondervloeren: > 1800mm - IC3)	
 Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK in combinatie met Floorify ondervloeren	
 Vlekbestendigheid	EN438-2	Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4	Groep 1, 2 en 3: graad 5	
 Lichtechtheid	ISO 105-B02:2014, Method 3	≥ 6	> 6	
 Brandeigenschappen	EN 13501-1 ISO 9239-1	-	Bfl-s1	
 Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,15 % Curling ≤ 2mm	≤ 0,10 % OK	
 Treksterkte	ISO24334	Langs: ≥ 1kN/m Dwars: ≥ 1,5kN/m	Langs: > 4,5kN/m Dwars: > 4,5kN/m	
 Verplaatsing meubelpoten	EN ISO16581	Voet 0,1mm / 32kg	Geen verandering	
 Rolstoeltest	EN ISO4918	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen	OK bij plaatsing op Floorify ondervloeren	

	Slipweerstand	EN13893 16165	EN	-	DS R10	
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667		< 0,15R (m²K/W)	0,0213 R24 (m²K/W) 0,0120 vloer + 0,0093 Performance ondervloer 0,0660 R24 (m²K/W) (0,0120 vloer + 0,0540 Comfort ondervloer)	
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar of getest met vloerverwarmingsfilms.				
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 / ISO717-2		ΔLw18dB	In combinatie met de Floorify® Comfort ondervloer: ΔLw20dB (Δlin10dB)	
	Formaldehyde uitstoot	EN14041 / EN717-1			E1	
	TVOC 28 days	< 1000µg/m³			< 10µg/m³	
	Emissies in binnenlucht	Décret n° 2011-321			A+	
	REACH	-		Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen		
	Weekmakers	-		DOTP - virgin PVC - 100% orthophtalate vrij		

Floorify NV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan materiaal en structuren aan te brengen indien dit de kwaliteit ten goede komt.
Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A8800ROESELARE, BELGIË - Email: hello@floorify.com - T+32(0)51 140 180