



Datos de los productos Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles click

version: 1/12/2024

ES

Datos de los productos							
		Lamas Largas	Lamas XL	Espiga	Losetas Grandes	Twist	
Ancho	ISO24342	225	240	125	600	123	mm
Largo	ISO24342	1524	2000	750	900	1524	mm
Paneles por paquete -		8	5	24	4	12	pc
m² por paquete -		2,74	2,4	2,25	2,16	2,25	m²
Peso por paquete	ISO23997	22	20	20,08	17,6	19,8	kg
Grosor total	ISO24346	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	mm
Grosor de la capa superior	ISO24340	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	mm
Núcleo	-	Floorify® Rigid Core, robusto, resistente al agua y con absorción de ruido					
Acabo	-	Capa resistente a manchas Floorify® Quiet Sense Technology					
Método de instalación	-	Sistema tradicional de clic sin encolado, con licencia de Unilin					
Garantía de fábrica							
	Clase de uso	ISO10582	33				
	CE	EN 14041	DoP FF001				
	Garantía	Residencial/ comercial	Residencial: 25 años (30 años si se instala sobre una base Floorify® Performance) Commercial: 5 años (10 años si se instala sobre una base Floorify® Performance)				
Datos técnicos							
		La norma	Requisitos de la norma	Resultados de Floorify®			
	Resistencia a la abrasión	ISO24338 Anexo E	≥ 2000 rotaciones	≥ 4000 rotaciones - AC4			
	Resistencia a los impactos	EN13329	≥ 1600 mm	En combinación con una base Floorify® Comfort/Performance: >1800 mm - IC			
	Resistencia al punzonamiento estático	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK en combinación con una base Floorify® Comfort/Performance			
	Resistencia al manchado	EN438-2	Grupo 1 y 2: grado 5; grupo 3: grado 4	Grupo 1, 2 y 3: grado 5			
	Resistencia a la luz	ISO 105-B02:2014, Método 3a	≥ 6	> 6			
	Reacción al fuego	EN 13501-1 9239-1	ISO -	Bfl-s1			
	Estabilidad dimensional	EN ISO23999 horas a 80°C	6 ≤ 0,15 % Curling ≤ 2mm	≤ 0,10 %			
	Resistencia a la separación de las uniones	ISO24334	Long.: ≥ 1kN/m Transv.: ≥ 1,5kN/m	Long.: >5kN/m Transv.: > 5kN/m (no aplic. Espiga)			
	Efecto de pata de mueble	EN ISO16581	Pata 0,1mm / 32kg	Sin daños			
	Efecto de silla con ruedas	EN ISO 4918	≥ 25000 rotaciones: no hay delaminación, no hay deformaciones	OK en instalación sobre una base Floorify® Comfort/Performance			
	Resistencia al	EN13893		DS			

	deslizamiento	EN 16165	-	R10
	Resistencia térmica (suelo + base)	EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0239 R24 (m²K/W) (0,0146 suelo + 0,0093 base Performance) 0,0686 R24 (m²K/W) (0,0146 suelo + 0,0540 base Comfort)
	Suelo radiante	Combinable con todos los sistemas de suelo radiante estándar integrados en la capa de nivelación No combinable/no probado con sistemas de lámina radiante		
	Reducción del ruido de tránsito	ISO 10140 / ISO717-2	$\Delta L_w 18 \text{ dB}$	En combinación con una base Floorify® Comfort: $\Delta L_w 21 \text{ dB}$ ($\Delta L_{lin} 10 \text{ dB}$)
	Emisión de formaldehído	EN14041 / EN717-1	-	E1
	COVT 28 días	< 1000µg/m³	-	< 10µg/m³
	Emisiones en el aire interior	Decreto n.º 2011-321	-	A+
	REACH	-	-	Los suelos y accesorios Floorify® son plenamente conformes con el Reglamento REACH
	Plastificantes	-	-	DOTP - virgin PVC - 100% libre de ortoftalato

Floorify NV se reserva el derecho a hacer modificaciones en el material y las estructuras cuando esto permita mejorar la calidad
Floorify NV, Kruisboommolenaarstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIÉ - Email: hello@floorify.com - T+32(0)51 140 180