



Product data
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
click

versie: 14/07/2025

NL

Parameter		Norm	Performantie			
Afmetingen en basisinformatie						
	Breedte	ISO24342	Kleine tegels	Planken	Lange planken	
	Lengte	ISO24342	305	178	225	mm
			610	1219	1524	mm
	Aantal panelen per pak	-	12	12	8	pc
	m² per pak	-	2,23	2,6	2,74	m²
	Gewicht per pak	ISO23997	17,42	19,5	20	kg
	Totale dikte	ISO24346	4	4	4	mm
	Dikte toplaag	ISO24340	0,55	0,55	0,55	mm
	Kern	-	Geluidsabsorberende, robuuste en watervaste Floorify® Rigid Core			
	Afwerking	-	Beschermd met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology			
	Plaatsingsmethode	-	Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie			
Fabrieksgarantie						
	Gebruiksklasse	ISO10582	33			
	CE	EN 14041	DoP FF001			
	Garantie	Residentieel / Commercieel	Residentieel: 25 jaar (Lifetime bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer) Commercieel: 5 jaar enkel en alleen bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer			
Technische data						
		Norm	Normvereisten		Floorify® resultaten	
	Slijtbestendigheid	ISO24338, Procedure A	≥ 2000 rotaties		≥ 4000 rotaties - AC4	
	Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1600 mm		In combinatie met Floorify ondervloeren: > 1800mm - IC3	
	Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2 mm		OK in combinatie met Floorify ondervloeren	
	Vlekbestendigheid	EN438-2	Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4		Groep 1, 2 en 3: graad 5	
	Lichtechtheid	ISO 105-B02:2014, Method 3	≥ 6		> 6	
	Brandeigenschappen	EN 13501-1 ISO 9239-1	-		Bfl-s1	
	Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,15 % Curling ≤ 2mm		≤ 0,10 % OK	
	Treksterkte	ISO24334	Langs: ≥ 1kN/m Dwars: ≥ 1,5kN/m		Langs: > 4,5kN/m Dwars: > 4,5kN/m	
	Verplaatsing meubelpoten	EN ISO16581	Voet 0,1mm / 32kg		Geen verandering	
	Rolstoeltest	EN ISO4918	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen		OK bij plaatsing op Floorify ondervloeren	
	Slijpweerstand	EN13893 EN 16165	-		DS R10	

	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0213 R24 (m²K/W) 0,0120 vloer + 0,0093 Performance ondervloer 0,0660 R24 (m²K/W) (0,0120 vloer + 0,0540 Comfort ondervloer)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar of getest met vloerverwarmingsfilms.		
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18dB	In combinatie met de Floorify® Comfort ondervloer: ΔLw20dB (Δlin10dB)
	Formaldehyde uitstoot	EN14041 / EN717-1	E1	
	TVOC 28 days	< 1000µg/m³	< 10µg/m³	
	Emissies in binnenlucht	Décret n° 2011-321	A+	
	REACH	-	Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen	
	Weekmakers	-	DOTP - virgin PVC - 100% orthophtalate vrij	

Floorify NV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan materiaal en structuren aan te brengen indien dit de kwaliteit ten goede komt.
Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIË - Email: hello@floorify.com - T+32(0)51 140 180