



Produkt daten  
**Floorify® Rigid Vinyl Planken und Fliesen**  
click

Ausführung: 13/11/2025

DE

| Planken                                          | Planken  | Planken XL                                                           | Fischgrat | Fliesen | Twist |         |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|---------|
| Breite                                           | ISO24342 | 225                                                                  | 240       | 125     | 600   | 123 mm  |
| Länge                                            | ISO24342 | 1524                                                                 | 2000      | 750     | 900   | 1524 mm |
| Anzahl Planken<br>oder Fliesen pro<br>Verpackung | -        | 8                                                                    | 5         | 24      | 4     | 12 pc   |
| m² pro Verpackung                                | -        | 2,74                                                                 | 2,4       | 2,25    | 2,16  | 2,25 m² |
| Gewicht pro Verpac                               | ISO23997 | 22                                                                   | 20        | 20,08   | 17,6  | 19,8 kg |
| Gesamtstärke                                     | ISO24346 | 4,5                                                                  | 4,5       | 4,5     | 4,5   | 4,5 mm  |
| Stärke der Nuttschi                              | ISO24340 | 0,55                                                                 | 0,55      | 0,55    | 0,55  | 0,55 mm |
| Kern                                             | -        | Schallabsorbierender, robuster und wasserfester Floorify® Rigid Core |           |         |       |         |
| Oberflächen-Finish                               | -        | Fleckenschutz dank Floorify® Quiet Sense-Technology                  |           |         |       |         |
| Verlegemethode                                   | -        | Traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz              |           |         |       |         |

|                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Beanspruchungsklasse | ISO10582                      | 33                                                                                                                                                                           |
|  CE                   | EN 14041                      | DoP FF001                                                                                                                                                                    |
| Garantie                                                                                               | Wohnbereich /<br>Kommerzielle | Privathaushalte: 25 Jahre (30 Jahre bei Verlegung auf Floorify® Performance-Unterböden)<br>Gewerblich: 5 Jahre (10 Jahre bei Verlegung auf Floorify® Performance-Unterböden) |

|                                                                                                                     | Norm                             | Normanforderungen                                                    | Floorify®-Ergebnisse                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Verschleissverhalten            | ISO24338<br>Procedure A          | ≥ 2000 Umdrehungen                                                   | ≥ 4000 Umdrehungen - AC4                                                                                                         |
|  Stoßfestigkeit                  | EN13329                          | ≥ 1600 mm                                                            | In Kombination mit Floorify Unterböden: >1800 mm - IC3                                                                           |
|  Resteindruck                    | ISO24343-1                       | ≤ 0,2 mm                                                             | Keine sichtbare Veränderung in Verbindung mit Floorify Unterböden                                                                |
|  Fleckenbeständigkeit            | EN438-2                          | Gruppe 1 und 2: Note 5;<br>Gruppe 3: Note 4                          | Gruppe 1,2 und 3: Note 5                                                                                                         |
|  Lichtechtheit                   | ISO 105-B02:2014,<br>Methode 3   | ≥ 6                                                                  | > 6                                                                                                                              |
|  Brandklasse                     | EN 13501-1<br>9239-1             | ISO -                                                                | Bfl-s1                                                                                                                           |
|  Maßstabilität                   | EN ISO23999<br>Stunden bei 80 °C | 6 ≤ 0,15 %<br>curling ≤ 2mm                                          | ≤ 0,10 %                                                                                                                         |
|  Zugfestigkeit der<br>Verbindung | ISO24334                         | Längs: ≥1 kN/m<br>Quer: ≥1,5 kN/m                                    | Längs: > 5 kN/m<br>Quer: > 5 kN/m                                                                                                |
|  Verhalten an einem<br>Möbelfuß  | EN ISO16581                      | Fuß 0,1mm / 32kg                                                     | Keine Veränderung                                                                                                                |
|  Stuhlrollenfestigkeit           | EN ISO 4918                      | ≥ 25000 Umdrehungen:<br>keine Schichtablösung,<br>keine Verformungen | Keine sichtbare Veränderung in Verbindung mit Floorify Unterböden                                                                |
|  Rutschhemmung                   | EN13893<br>EN 16165              | -                                                                    | DS<br>R10                                                                                                                        |
|  Wärmeleitfähigkeit              | EN12667                          | < 0,15R ( m² K/W)                                                    | 0,0239 R24 (m²K/W) (0,0146 Boden + 0,0093 Performance-Unterlage)<br>0,0686 R24 (m²K/W) (0,0146 Boden + 0,0540 Komfort-Unterlage) |

|                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fußbodenheizung<br>Kompatibel | Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar oder getestet auf Heizfilmen bzw. Heizfolien |                            |                                                                                                                     |
|  | Trittschalldämmung            | ISO 10140 / ISO717-2                                                                                                                                                            | $\Delta L_w 18 \text{ dB}$ | In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage:<br>$\Delta L_w 21 \text{ dB}$ ( $\Delta L_{lin} 10 \text{ dB}$ ) |
| <b>Dangerous Substances</b>                                                       |                               |                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                     |
|  | Formaldehyd-Emissionen        | EN14041 / EN717-1                                                                                                                                                               | -                          | E1                                                                                                                  |
|                                                                                   | TVOC 28 Tage                  | $< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$                                                                                                                                                 | -                          | $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$                                                                                       |
|  | Emissionen in der Raumluft    | Erlass Nr. 2011-321                                                                                                                                                             | -                          | A+                                                                                                                  |
|                                                                                   | REACH                         | -                                                                                                                                                                               | -                          | Floorify®-Böden und Zubehör erfüllen die REACH-Bestimmungen                                                         |
|                                                                                   | Weichmacher                   | -                                                                                                                                                                               | -                          | DOTP - natürliches PVC - 100% orthophtalatfrei                                                                      |

Floorify NV behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, die sie für gerechtfertigt hält, an Material und Strukturen ändern zu dürfen, sofern diese die Qualität erhöhen  
Floorify NV, Kruisboomolenstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIUM - Email: hello@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180