



Product data

Floorify® Comfort Ondervloer

Ondervloer voor Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles

Versie:

21/11/2025

NL

Size and basic information

Floorify® Comfort Ondervloer is speciaal ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles en overtreft op alle parameters de minimumvereisten voor ondervloeren. Floorify® Comfort Ondervloer is gemaakt zonder CFK's en HFCC's en bevat geen weekmakers, zware metalen of andere gevaarlijke stoffen.

m²/rol:	15	m²
lengte	15	m
breedte	1	m
dikte	EN823	2 mm
qty/pallet	20	rolls 300 m²

Technical data

			Normvereisten	Floorify® resultaten
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 / ISO717-2	ΔL_{w18Db}	In combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: ΔL_{w21Db} ($\Delta L_{lin10Db}$)
	Druksterkte	EN826	$\geq 10kPa$ (MMFA)	70kPa
	Kruipweerstand	EN1606	$\geq 2kPa$	15kPa
	Dynamische belasting	EN13793	wisselende belastingscilinders van $O_{min} = 0,1$ to O_{max} aantal belastingscycli maximale vervorming / dikteverlies Δd	25Kpa 100'000 $\leq 0,5mm$
	Rolstoel test	EN ISO4918	>25000 rotaties, geen zichtbare veranderingen	Getest in combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: geslaagd
	Stootbestendigheid	EN13329	$\geq 1\,200$ mm	In combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: 1800mm - IC3
	Brandeigenschappen	EN 13501-1 EN ISO 11925-2		Efl
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	$<0,15R$ (m^2K/W)	0,0686 R24 (m^2K/W)(Floorify® in combinatie met Floorify® Comfort ondervloer) Enkel ondervloer: 0,054 R24 (m^2K/W)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar of getest met vloerverwarmingsfilms.		

Floorify NV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan materiaal en structuren aan te brengen indien dit de kwaliteit ten goede komt.
Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIË - Email: hello@floorify.com - T+32(0)51 140 180