



## Product data

### Floorify® Performance Ondervloer

Ondervloer voor Floorify® Rigide Vinyl Plank & Tiles

Versie:

21/11/2025

NL

#### Grootte en basisinformatie

Floorify® Performance Ondervloer is speciaal ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles en overtreft op alle parameters de minimumvereisten voor ondervloeren. Floorify® Performance Ondervloer is gemaakt zonder CFK's en HFCC's en bevat geen weekmakers, zware metalen of andere gevaarlijke stoffen.

|            |           |               |
|------------|-----------|---------------|
| m²/rol:    | 10        | m²            |
| lengte     | 10        | m             |
| breedte    | 1         | m             |
| dikte      | EN823 1,5 | mm            |
| qty/pallet | 40        | rollen 400 m² |

#### Technische data

|                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                    | Normvereisten                                    | Floorify® resultaten                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Reductie doorgangsgeluid                | ISO 10140 / ISO717-2                                                                                                                               | $\Delta L_{w18Db}$                               | In combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles:<br>$\Delta L_{w16Db}$                                                          |
|    | Druksterkte                             | EN826                                                                                                                                              | $\geq 10kPa$ (MMFA)                              | $\geq 450 kPa$                                                                                                                         |
|                                                                                     | Kruipweerstand                          | EN1606                                                                                                                                             | $\geq 2kPa$                                      | 87 kPa                                                                                                                                 |
|  | Dynamische belasting                    | EN13793                                                                                                                                            | belasting<br>aantal belastingscycli              | 75kPa<br>>3.000.000                                                                                                                    |
|  | Rolstoel test                           | EN ISO4918                                                                                                                                         | >25000 rotaties, geen<br>zichtbare veranderingen | Getest in combinatie met<br>Floorify® Rigid Vinyl Planks &<br>Tiles: geslaagd                                                          |
|  | Stootbestendigheid                      | EN13329                                                                                                                                            | $\geq 1\,200\,mm$                                | In combinatie met Floorify®<br>Rigid Vinyl Planks & Tiles:<br>1800mm - IC3                                                             |
|  | Brandeigenschappen                      | EN 13501-1<br>EN ISO 11925-2                                                                                                                       |                                                  | Efl                                                                                                                                    |
|  | Warmteweerstand<br>(vloer + ondervloer) | EN12667                                                                                                                                            | $<0,15R$ (m²K/W)                                 | 0,0213 R24 (m²K/W) (Floorify®<br>in combinatie met Floorify®<br>Performance ondervloer), enkel<br>de ondervloer: 0,0093 R24<br>(m²K/W) |
|  | Vloerverwarming                         | Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape.<br>Niet combineerbaar of getest met vloerverwarmingsfilms. |                                                  |                                                                                                                                        |

Floorify NV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan materiaal en structuren aan te brengen indien dit de kwaliteit ten goede komt.

Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIË - Email: hello@floorify.com - T+32(0)51 140 180