



Produkt daten  
**Floorify® Rigid Vinyl Planken und Fliesen**  
click

Ausführung: 21/11/2025

DE

Chevron		
Breite	ISO24342	305 mm
Länge	ISO24342	1293 mm
Anzahl Planken oder Fliesen pro Verpackung	-	4 pc
m² pro Verpackung	-	1,58 m²
Gewicht pro Verpac ISO23997		19,9 kg
Gesamtstärke	ISO24346	6 mm
Stärke der Nutzschicht ISO24340		0,55 mm
Kern	-	Schallabsorbierender, robuster und wasserfester Floorify® Rigid Core
Oberflächen-Finish	-	Fleckenschutz dank Floorify® Quiet Sense-Technology
Verlegemethode	-	Traditionelles, leimloses Klicksystem mit Välinge-Lizenz

Beanspruchungsklasse	ISO10582	33		
	CE	EN 14041		
Garantie	Wohnbereich / Kommerzielle	Privathaushalte: 25 Jahre (Lebenslang bei Verlegung auf Floorify® Performance-Unterböden) Gewerblich: 5 Jahre (10 Jahre bei Verlegung auf Floorify® Performance-Unterböden)		
Floorify®-Ergebnisse				
	Verschleissverhalten	ISO24338 Procedure A	≥ 2000 Umdrehungen	≥ 4000 Umdrehungen - AC4
	Stoßfestigkeit	EN13329	≥ 1600 mm	In Kombination mit Floorify Unterböden: >1800 mm - IC3
	Resteindruck	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK in Kombination mit Floorify-Unterlagen
	Fleckenbeständigkeit	EN438-2	Gruppe 1 und 2: Note 5; Gruppe 3: Note 4	Gruppe 1,2 und 3: Note 5
	Lichtechtheit	ISO 105-B02:2014, Methode 3	≥ 6	> 6
	Brandklasse	EN 13501-1 9239-1	ISO -	Bfl-s1
	Maßstabilität	EN ISO23999 Stunden bei 80 °C	6	≤ 0,15 % curling ≤ 2mm
	Zugfestigkeit der Verbindung	ISO24334		Längs: > 5 kN/m Quer: > 5 kN/m
	Verhalten an einem Möbelfuß	EN ISO16581		Fuß 0,1mm / 32kg
				Keine Veränderung

	Stuhrollenfestigkeit	EN ISO 4918	$\geq 25000$ Umdrehungen: keine Schichtablösung, keine Verformungen	OK in Kombination mit Floorify-Unterlagen
	Rutschhemmung	EN13893 EN 16165	-	DS R10
	Wärmeleitfähigkeit	EN12667	$< 0,15R$ ( $m^2 K/W$ )	0,0246 R24 ( $m^2 K/W$ ) ( 0,0153 Boden + 0,0093 Performance-Unterlage ) 0,0693 R24 ( $m^2 K/W$ ) ( 0,0153 Boden + 0,0540 Komfort-Unterlage )
	Fußbodenheizung Kompatibel		Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar oder getestet auf Heizfilmen bzw. Heizfolien	
	Trittschalldämmung	ISO 10140 / ISO717-2	$\Delta Lw18dB$	In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage: $\Delta Lw18dB$
<b>Dangerous Substances</b>				
	Formaldehyd-Emissionen	EN14041 / EN717-1	-	E1
	TVOC 28 Tage	$< 1000 \mu g/m^3$	-	$< 10 \mu g/m^3$
	Emissionen in der Raumluft	Erlass Nr. 2011-321	-	A+
	REACH	-	-	Floorify®-Böden und Zubehör erfüllen die REACH-Bestimmungen
	Weichmacher	-	-	DOTP - natürliches PVC - 100% orthophtalatfrei

Floorify NV behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, die sie für gerechtfertigt hält, an Material und Strukturen ändern zu dürfen, sofern diese die Qualität erhöhen  
 Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIUM - Email: hello@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180