



Product data
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
click

versie: 21/11/2025

NL

Afmetingen en basisinformatie

		Lange planken	XL Planken	Visgraat	Tegels	Twist	
Breedte	ISO24342	225	240	125	600	123	mm
Lengte	ISO24342	1524	2000	750	900	1524	mm
Aantal panelen per pak	-	8	5	24	4	12	pc
m² per pak	-	2,74	2,4	2,25	2,16	2,25	m²
Gewicht per pak	ISO23997	22	20	20,08	17,6	19,8	kg
Totale dikte	ISO24346	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	mm
Dikte toplaag	ISO24340	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	mm
Kern	-	Geluidsabsorberende, robuuste en wervast Floorify® Rigid Core					
Afwerking	-	Beschermd met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology					
Plaatsingsmethode	-	Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie					

Fabrieksgarantie

	Gebruiksklasse	ISO10582	33
	CE	EN 14041	DoP FF001
	Garantie	Residentieel / Commercieel	Residentieel: 25 jaar (Levenslang bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer) Commercieel: 5 jaar (10 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer)

Technische data

		Norm	Normvereisten	Floorify® resultaten
	Slijtbestendigheid	ISO24338 Procedure A	≥ 2000 rotaties	≥ 4000 rotaties - AC4
	Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1600 mm	In combinatie met Floorify ondervloeren: > 1800mm - IC3)
	Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK in combinatie met Floorify ondervloeren
	Vlekbestendigheid	EN438-2	Groep 1 en 2: graad 5 Groep 3: graad 4	Groep 1, 2 en 3: graad 5
	Lichtechtheid	ISO 105-B02:2014, Method 3	≥ 6	> 6
	Brandeigenschappen	EN 13501-1 ISO 9239-1	-	Bfl-s1
	Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,15 % Curling ≤ 2mm	≤ 0,10 %
	Treksterkte	ISO24334	Langs: ≥ 1kN/m Dwars: ≥ 1,5kN/m	Langs: >5kN/m Dwars: > 5kN/m
	Verplaatsing meubelpoten	EN ISO16581	Voet 0,1mm / 32kg	Geen verandering

	Rolstoeltest	EN ISO 4918	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen	OK bij plaatsing op Floorify ondervloeren
	Slipweerstand	EN13893 EN 16165	-	DS R10
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0239 R24 (m²K/W) (0,0146 vloer + 0,0093 Performance ondervloer) 0,0686 R24 (m²K/W) (0,0146 vloer* + 0,0540 Comfort ondervloer)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar of getest met vloerverwarmingsfilms.		
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18dB	In combinatie met de Floorify® Comfort ondervloer: ΔLw21dB (ΔLin10dB)
Gevaarlijke substanties				
	Formaldehyde uitstoot	EN14041 / EN717-1	-	E1
	TVOC 28 days	< 1000µg/m³	-	< 10µg/m³
	Emissies in binnenlucht	Décret n° 2011-321	-	A+
	REACH	-	-	Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen
	Weekmakers	-	-	DOTP - virgin PVC - 100% orthophtalate vrij

Floorify NV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan materiaal en structuren aan te brengen indien dit de kwaliteit ten goede komt.
Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIË - Email: hello@floorify.com - T+32(0)51 140 180