



Produkt daten
Floorify® Rigid Vinyl Planken und Fliesen
click

Ausführung: 21/11/2025

DE

Chevron			
Breite	ISO24342	305	mm
Länge	ISO24342	1293	mm
Anzahl Planken oder Fliesen pro Verpackung	-	4	pc
m² pro Verpackung	-	1,58	m²
Gewicht pro Verpac	ISO23997	19,9	kg
Gesamtstärke	ISO24346	6	mm
Stärke der Nuttschi	ISO24340	0,55	mm
Kern	-	Schallabsorbierender, robuster und wasserfester Floorify® Rigid Core	
Oberflächen-Finish	-	Fleckenschutz dank Floorify® Quiet Sense-Technology	
Verlegemethode	-	Traditionelles, leimloses Klicksystem mit Välinge-Lizenz	

 Beanspruchungsklasse	ISO10582	33
 CE	EN 14041	DoP FF001
Garantie	Wohnbereich / Kommerzielle	Privathaushalte: 25 Jahre (Lebenslang bei Verlegung auf Floorify® Performance-Unterböden) Gewerblich: 5 Jahre (10 Jahre bei Verlegung auf Floorify® Performance-Unterböden)

	Norm	Normanforderungen	Floorify®-Ergebnisse
 Verschleissverhalten	ISO24338 Procedure A	≥ 2000 Umdrehungen	≥ 4000 Umdrehungen - AC4
 Stoßfestigkeit	EN13329	≥ 1600 mm	In Kombination mit Floorify Unterböden: >1800 mm - IC3
 Resteindruck	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK in Kombination mit Floorify-Unterlagen
 Fleckenbeständigkeit	EN438-2	Gruppe 1 und 2: Note 5; Gruppe 3: Note 4	Gruppe 1,2 und 3: Note 5
 Lichtechtheit	ISO 105-B02:2014, Methode 3	≥ 6	> 6
 Brandklasse	EN 13501-1 9239-1	ISO -	Bfl-s1
 Maßstabilität	EN ISO23999 Stunden bei 80 °C	6 ≤ 0,15 % curling ≤ 2mm	≤ 0,10 %
 Zugfestigkeit der Verbindung	ISO24334	Längs: ≥1 kN/m Quer: ≥1,5 kN/m	Längs: > 5 kN/m Quer: > 5 kN/m
 Verhalten an einem Möbelfuß	EN ISO16581	Fuß 0,1mm / 32kg	Keine Veränderung

	Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	≥ 25000 Umdrehungen: keine Schichtablösung, keine Verformungen	OK in Kombination mit Floorify-Unterlagen
	Rutschhemmung	EN13893 EN 16165	-	DS R10
	Wärmeleitfähigkeit	EN12667	< 0,15R (m² K/W)	0,0246 R24 (m²K/W) (0,0153 Boden + 0,0093 Performance-Unterlage) 0,0693 R24 (m²K/W) (0,0153 Boden + 0,0540 Komfort-Unterlage)
	Fußbodenheizung Kompatibel	Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar oder getestet auf Heizfilmen bzw. Heizfolien		
	Trittschalldämmung	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18dB	In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage: ΔLw18dB
Dangerous Substances				
	Formaldehyd-Emissionen	EN14041 / EN717-1	-	E1
	TVOC 28 Tage	< 1000 µg/m³	-	< 10 µg/m³
	Emissionen in der Raumluft	Erlass Nr. 2011-321	-	A+
	REACH	-	-	Floorify®-Böden und Zubehör erfüllen die REACH-Bestimmungen
	Weichmacher	-	-	DOTP - natürliches PVC - 100% orthophtalatfrei
	QNG	-	-	Alle Floorify-Böden erfüllen die Anforderungen der QNG-Zertifizierung.

Floorify NV behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, die sie für gerechtfertigt hält, an Material und Strukturen ändern zu dürfen, sofern diese die Qualität erhöhen
Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIUM - Email: hello@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180