



Fiche technique
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
click

version: 21/11/2025

FR

Caractéristiques du produit					
		Petites dalles	Lames	Longues lames	
Largeur	ISO24342	305	178	225	mm
Longueur	ISO24342	610	1219	1524	mm
Nombre de lames ou de dalles par carton		12	12	8	pc
m² par carton		2,23	2,6	2,74	m²
Poids par carton	ISO23997	17,42	19,9	20	kg
Epaisseur totale	ISO24346	4	4	4	mm
Epaisseur de la couche d'usure	ISO24340	0,55	0,55	0,55	mm
Noyau	Noyau Floorify® Rigid Core, insonorisant, robuste et résistant à l'eau				
Finition de surface	Protégé avec Floorify® Quiet Sense Technology, résistant aux taches.				
Méthode de pose	Système d'encliquetage sans colle, traditionnel, sous license d'Unilin.				
Garantie					
 Classe d'usage	ISO10582	33			
 CE	EN 14041	DoP FF001			
Garantie	Résidentielle / Commerciale	Résidentiel : 25 ans (À vie en cas de pose sur une sous-couche Floorify® Performance) Commercial : 5 ans uniquement en cas de pose sur une sous-couche Floorify® Performance.			
Caractéristiques techniques					
	Normes	Exigences de la norme		Résultats de Floorify®	
 Abrasion	ISO24338, Procédure A	≥ 2000 rotations Taber		≥ 4000 rotations - AC4	
 Résistance aux chocs	EN13329	≥ 1600 mm		En combinaison avec les sous-couches Floorify : > 1800mm - IC3)	
 Résistance suite à charge constante	ISO24343-1	≤ 0,2 mm		Ok en combinaison avec les sous-couches Floorify	
 Résistance aux taches	EN438-2	Groupe 1 et 2: degré 5; Groupe 3: degré 4		Groupe 1, 2, 3: degré 5	
 Résistance à la lumière	ISO 105-B02:2014, Méthode 3	≥ 6		> 6	
 Comportement au feu	EN 13501-1 ISO 9239-1			Bfl-s1	
 Changement de dimension	EN ISO23999 6 heures à 80°C	≤ 0,15 % curling ≤ 2mm		≤ 0,10 % OK	

	Résistance à la traction	ISO24334	Côté long: $\geq 1\text{kN/m}$ Côté court: $\geq 1,5\text{kN/m}$	Côté long: $> 4,5\text{kN/m}$ Côté court: $> 4,5\text{kN/m}$
	Effet d'un pied de meuble	EN ISO16581	Pied 0,1mm / 32kg	Aucune modification visible
	Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO4918	≥ 25000 rotations: pas de délamination, pas de modification	Ok en combinaison avec les sous-couches Floorify
	Résistance au glissement	EN13893 EN 16165	-	DS R10
	Résistance thermique	EN12667	$< 0,15\text{R (m}^2\text{K/W)}$	0.0213 R24 ($\text{m}^2\text{K/W}$) (0.0120 sol + 0.0093 sous-couche Performance) 0.0660 R24 ($\text{m}^2\text{K/W}$) (0.0120 sol + 0.0540 sous-couche Comfort)
	Chauffage au sol	Compatible avec tous les systèmes de chauffage au sol traditionnel (basse température) qui est intégré DANS la chape. N'est pas compatible ou testé avec des films chauffants ou autres « nouveaux » systèmes posés SUR la chape.		
	Bruit d'impact	ISO 10140 / ISO717-2	$\Delta\text{Lw}18\text{dB}$	En combinaison avec la sous-couche Floorify® Comfort: $\Delta\text{Lw}20\text{dB}$ ($\Delta\text{Lin}10\text{dB}$)
Substances dangereuses				
	Formaldéhyde	EN14041 / EN717-1	E1	
	TVOC 28 jours	$< 1000\mu\text{g/m}^3$	$< 10\mu\text{g/m}^3$	
	Émissions dans l'air intérieur	Décret n° 2011-321	A+	
	Réglementation REACH	-	Les sols Floorify® et accessoires sont conformes aux attentes de la réglementation REACH.	
	Plastifiants	-	DOTP - PVC vierge - 100% sans orthophtalates	

Floorify NV se réserve le droit d'apporter des modifications au matériel et aux structures lorsque cela permet d'améliorer la qualité.
Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIQUE - Courriel : hello@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180