



Product data
Floorify® Comfort Ondervloer
 Ondervloer voor Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles

Versie:

29/05/2026









NL

Size and basic information

Floorify® Comfort Ondervloer is speciaal ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles en overtreft op alle parameters de minimumvereisten voor ondervloeren. Floorify® Comfort Ondervloer is gemaakt zonder CFK's en HFCC's en bevat geen weekmakers, zware metalen of andere gevaarlijke stoffen.

m ² /rol:	15	m ²
lengte+I25:O30	15	m
breedte	1	m
dikte	EN823	2 mm
qty/pallet	20	rolls 300 m ²

Technical data

			Normvereisten	Floorify® resultaten
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 10140 / ISO 717-2	ΔLw18Db	In combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: ΔLw21Db (ΔLlin10Db)
	Druksterkte	EN826	≥ 10kPa (MMFA)	> 100 kPa
	Kruipweerstand	EN1606	≥ 2kPa	15kPa
	Dynamische belasting	EN13793		
			wisselende belastingscilinders van Omin = 0,1 to Omax	25Kpa
			aantal belastingscycli	100'000
			maximale vervorming / dikteverlies Δd	<=0,5mm
	Rolstoel test	EN ISO4918	>25000 rotaties, geen zichtbare veranderingen	Getest in combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: geslaagd
	Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1 200 mm	In combinatie met Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: 1800mm - IC3
	Brandeigenschappen	EN 13501-1 EN ISO 11925-2		Efl
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	<0,15R (m ² K/W)	0,0686 R24 (m ² K/W)(Floorify® in combinatie met Floorify® Comfort ondervloer) Enkel ondervloer: 0,054 R24 (m ² K/W)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar of getest met vloerverwarmingsfilms.		