FICHE TECHNIQUE 4MM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Grandes Planches
Largeur ISO24342	225 mm
Longueur ISO24342	1524 mm
Nombre de lames ou de dalles par carton	8 pc
m² par carton	2,74 m²
Poids par carton ISO23997	20 kg
Épaisseur totale ISO24346	4 mm
Épaisseur de la couche d'usure ISO24340	0,55 mm
Noyau	Noyau Floorify® Rigid Core, insonorisant, robuste et résistant à l'eau
Finition de surface	Protégé avec Floorify® Quiet Sense Technology, résistant aux taches
Méthode de pose	Système d'encliquetage sans colle, traditionnel, sous licence d'Unilin

GARANTIE

	**Classe d'usage (ISO10582)**	33
CE	**CE (EN14041)**	DoP FF001
	Garantie	Résidentiel : 25 ans (à vie en cas d'installation sur une sous-couche Floorify® Performance) Commercial : 5 ans uniquement en cas de pose sur une sous-couche Floorify® Performance

Floorify NV se réserve le droit d'apporter des modifications au matériel et aux structures lorsque cela permet d'améliorer la qualité.
Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIQUE - Courriel : hello@floorify.com - T +32 (0)51 140 180

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	NORME	EXIGENCES DE LA NORME	RÉSULTATS DE FLOORIFY®
	**Abrasion** ISO24338, Procédure A	≥ 2000 rotations Taber	≥ 4000 rotations - AC4
	**Résistance aux chocs** EN13329	≥ 1600 mm	En combinaison avec les sous-couches Floorify : > 1800mm - IC3
	**Résistance suite à charge constante** ISO24343-1	≤ 0,2 mm	En combinaison avec les sous-couches Floorify : aucune modification visible
	**Résistance aux tâches** EN438-2	Groupe 1 et 2 : degré 5 ; Groupe 3 : degré 4	Groupe 1, 2 et 3 : degré 5
	**Résistance à la lumière** ISO 105-B02:2014, Méthode 3	≥ 6	> 6
	**Comportement au feu** EN 13501-1 ISO 9239-1	-	Bfl-s1
	**Changement de dimension** EN ISO23999 6 heures à 80°C	≤ 0,15 % curling ≤ 2mm	≤ 0,10 % OK
	**Résistance à la traction** ISO24334	Côté long : ≥ 1kN/m Côté court : ≥ 1,5kN/m	Côté long : > 4,5kN/m Côté court : > 4,5kN/m
	**Effet d'un pied de meuble** EN ISO16581	Pied 0,1mm / 32kg	Aucune modification visible
	**Effet d'une chaise à roulettes** EN ISO4918	≥ 25000 rotations : pas de délamination, pas de modification	En combinaison avec les sous-couches Floorify : aucune modification visible
	**Résistance au glissement** EN13893 EN 16165	-	DS R10
	**Résistance thermique (sol + sous-couche)** EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0213 R24 (m²K/W) (0,0120 sol + 0,0093 sous-couche Performance) 0,0660 R24 (m²K/W) (0,0120 sol + 0,0540 sous-couche Comfort)
	**Chauffage au sol**	Compatible avec tous les systèmes de chauffage au sol traditionnel qui est intégré DANS la chape. N'est pas compatible ou testé avec des films chauffants.	
	**Bruit d'impact** ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw18dB	En combinaison avec la sous-couche Floorify® Comfort : ΔLw20dB (ΔLlin10dB)
	Résistance aux micro-rayures EN 16094 Procedure A EN 16094 Procedure B	≤ MSR-A2 / I ≤ 1.5 at 60° ≤ MSR-B2	≤ MSR-A2 / ≤ 1 at 60° ≤ MSR-B2

SUBSTANCES DANGEREUSES

	NORME	EXIGENCES DE LA NORME	RÉSULTATS DE FLOORIFY®
	**Formaldéhyde** EN14041 / EN717-1	-	E1
	TVOC 28 jours	< 1000µg/m³	< 10µg/m³
	**Émissions dans l'air intérieur** Décret n° 2011-321	-	A+
	Réglementation REACH	-	Les sols Floorify® et accessoires sont conformes aux attentes de la réglementation REACH
	Plastifiants	-	DOTP - PVC vierge - 100% sans orthophtalates

Floorify NV se réserve le droit d'apporter des modifications au matériel et aux structures lorsque cela permet d'améliorer la qualité.
Floorify NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIQUE - Courriel : hello@floorify.com - T +32 (0)51 140 180