

LAMIERE STRUTTURALI PER APPLICAZIONI LASER ADATTE A FINITURE SPECIALI

Qualità 200-240-355-360

Con caratteristiche di un aspetto superficiale curato e una planarità, dopo il taglio, contenuta in pochi millimetri e per tagli complessi e su pezzi di piccole dimensioni oltre ai bordi ben delineati e senza bave, si può ottenere una tolleranza di lavorazione contenuta nel decimo di millimetro.

Formato: 3000 x 1500 mm

Spessori: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

LAMIERE ANTIUSURA

Qualità 450

È un mix di durezza, tenacità e lavorabilità, caratteristiche che garantiscono la durata nel tempo molto superiore agli acciai comuni.

Molti sono i campi di applicazione e in particolare dove è necessario contenere il peso (spessori più sottili) senza rinunciare alle garanzie di resistenza all'usura.

COMPOSIZIONE CHIMICA

C% max	Mn% max	Si% max	P% max	S% max	Ni% max	Cr% max	Mo% max	B% max
0,26	1,60	0,70	0,020	0,010	1,0	1,40	0,60	0,005

CARATTERISTICHE MECCANICHE

spessore mm	durezza HBW min - max	carico di snervamento MPa non garantito
3 - 40	425 - 475	1100 - 1300
(40) - 80	400 - 475	1050 - 1300

Formato: 6000 x 2500 mm

Spessori: 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 30 mm

NB: La composizione chimica e le caratteristiche meccaniche sono da ritenersi valide quelle di prodotto, rilevabili dal certificato della lamiera.

SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064
0571 / 541017
Fax 0571 / 541035
Email info@pacipaolosiderurgica.it
clienti@pacipaolosiderurgica.it
amministrazione@pacipaolosiderurgica.it

FILIALE MONTELUPO

Via del Piano, 99-101
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528
Fax 0571 / 586380
Email stabbia@pacipaolosiderurgica.it

FILIALE DI FIGLINE VALDARNO

Via G.Brodolini, 20 - Loc. Agaccioni
50063, Figline e Incisa Valdarno (FI)

Tel 055 / 9155319
Fax 055 / 9154400
Email valdarno@pacipaolosiderurgica.it