

TONDO PER CEMENTO ARMATO
B 450 C - D.M. 17-01-2018



BARRE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA
Lunghezza mt 6 e 12

| Diametro mm | Sezione mm ² | Peso kg/mt |
|----------------|----------------------------|---------------|
| 6 | 28,3 | 0,222 |
| 8 | 50,3 | 0,395 |
| 10 | 78,5 | 0,617 |
| 12 | 113 | 0,888 |
| 14 | 154 | 1,210 |
| 16 | 201 | 1,580 |
| 18 | 254 | 2,000 |
| 20 | 314 | 2,470 |
| 22 | 380 | 2,980 |
| 24 | 452 | 3,550 |
| 25 | 491 | 3,853 |
| 26 | 531 | 4,168 |
| 28 | 616 | 4,834 |
| 30 | 707 | 5,549 |

COMPOSIZIONE CHIMICA

| C% | P% | S% | Cu% | N% | Ceq |
|------|-------|-------|------|-------|------|
| max | max | max | max | max | max |
| 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,80 | 0,012 | 0,50 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| Re N/mm ² | Rm N/mm ² | Rm/Re N/mm ² | Agt % |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| ≥ 450 | ≥ 540 | ≥ 1,15- 1,35 | ≥ 7,5 |

SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064
0571 / 541017
Fax 0571 / 541035
Email info@pacipaolosiderurgica.it
clienti@pacipaolosiderurgica.it
amministrazione@pacipaolosiderurgica.it

FILIALE MONTELUPO

Via del Piano, 99-101
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528
Fax 0571 / 586380
Email stabbia@pacipaolosiderurgica.it

FILIALE DI FIGLINE VALDARNO

Via G.Brodolini, 20 - Loc. Agaccioni
50063, Figline e Incisa Valdarno (FI)

Tel 055 / 9155319
Fax 055 / 9154400
Email valdarno@pacipaolosiderurgica.it