



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV

= ISO 9001 =

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:
Sviluppo, produzione e commercializzazione
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV

= ISO 9001 =

OBJECT OF CERTIFICATION:
Development, manufacture and trade of technical
fabrics made of fiberglass and of other fibers

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION

ARTICOLO **6992**
ARTICLE

NASTRO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI VETRO
FIBRE GLASS UNIDIRECTIONAL TAPE

COMPOSIZIONE <i>COMPOSITION</i>	99 %	Fibra di vetro <i>Glass fibre</i>	
	1 %	Poliammide / Poliestere <i>Polyamide / Polyester</i>	
LEGATURA CIMOSSA <i>SELVEDGE BINDING</i>	Fibra di vetro e poliestere <i>Glass fibre and polyester</i>		
PESO <i>WEIGHT</i>	Nastro greggio <i>Raw tape</i>	930 g/m ² ± 5 %	
N. FILI <i>THREADS</i> CEI EN 61067-2	Ordito <i>Warp</i>	2 ± 0,2 / cm	
	Trama <i>Weft</i>	1,5	doppi <i>double</i> ± 0,2 / cm
TRAMA <i>WEFT</i>	Filato termoplastico <i>Thermoplastic yarn</i>		
SPESSORE <i>THICKNESS</i> CEI EN 61067-2	(*)	Sul bordi <i>On the side</i>	0,50 ± 0,12 mm
		Tra i bordi <i>In the middle</i>	0,56 ± 0,07 mm

NOTE

(*) Lo spessore è misurato con uno spessimetro millesimale, avente il piattello di 1 cm di diametro, che applica una pressione di 100 kPa sul nastro. I dati sono i valori centrali presi nei due insiemi di misure. Alcune differenze rispetto alle norme indicate sono indotte dalla specificità del prodotto ma sono ininfluenti sui risultati.

Impegnati a migliorare continuamente i propri articoli, alcune informazioni contenute possono risultare inesatte date le possibili variazioni intervenute sul prodotto stesso. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

NOTES

(*) The thickness is measured by a micrometer (precision 0,001 mm) having a plate of 1 cm diameter. The used pressure is 100 kPa. The central values from the two series of results are given in the table. The characteristics of the product may require some deviation from the norm, which however has no impact on the test results.

Due to the constant effort to improve our products some changes to the given data are possible as a result of product modification. In order to verify that the technical data sheet in the hands of the customer is updated, its date should be reported on the order.

AGGIORNATA AL **07/01/2009**
UPDATED

DIR. STAB.
PLANT MNG.

