



Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001·ISO 50001

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

TECHNISCHES DATENBLATT

ARTIKEL B0220-A

TECHNISCHE DATEN

ANZAHL FÄDEN SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Kette	24 ± 1 / dm (Dreherbindung)
	Schuß	4 ± 0,5 / dm
MASCHENWEITE SP 04/02/11	Mitte Faden / Mitte Faden	ca. 25 x 25 mm
GEWICHT SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rohgewebe	192 g/m ² ± 10 %
	Appretiertes Gewebe	227 g/m ² ± 10 %

TECHNISCHE WERTE

ROHGEWEBE	Basaltfaser	ca. 85 %	
	Appretur alkalibeständig	ca. 15 %	
REISSFESTIGKEIT UND BRUCHDEHNUNG SP 04/02/13 (ISO 4606)		Reissfestigkeit	Bruchdehnung
	Kette	Mittelwert 55 kN/m	6,5 % ± 1
	Schuss	Mittelwert 50 kN/m	5,5 % ± 1

ANMERKUNGEN

Die SP (Spezifikationen) sind die interne Version der zwischen Klammer angegebenen Ländernormen, welche sich durch produktbezogene Verfahrens Anpassungen unterscheiden können. Die Testergebnisse werden dadurch nicht beeinflusst. Eine Kopie der Spezifikationen ist bei Bedarf erhältlich.

Alle angegebenen Werte basieren auf Erfahrungswerten. Für spezielle Verwendungszwecke sind Eigenversuche notwendig. Sämtliche Bestellungen basieren auf den Daten der technischen Merkblätter. Wir bitten daher, bei Auftragserteilung immer das Datum des version Datenblattes aufzuführen.

Version 0 der 13/06/2023

TECHNICAL MNG Unterschrift auf dem original

