



GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-ISO 50001

SCHEMA TECNICA		ARTICOLO 0075-A	
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO			
N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Senso ordito	50 ± 1 filo al dm (Giro Inglese)	
	Senso trama	20 ± 1 filo al dm	
LARGHEZZA MAGLIA SP 04/02/11	Interasse di ogni filo	ca. 4 x 5 mm	
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rete greggia	75 g/m ² ± 5%	
	Rete apprettata	90 g/m ² ± 5%	
DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO			
IMPIEGO PREVALENTE	Armatura di malte a rasare Armatura di resina poliestere ed epossidica per il rinforzo di lastre di marmo Accoppiamento a piastrelle e mosaici con resine viniliche a freddo o a caldo "hot-melt"		
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro	ca. 84 %	
	Appretto antialcalino	ca. 16 %	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA SP 04/02/13 (ISO 4606)	Carico di Rottura		Allungamento
	ordito	Valore medio 1450 N/5 cm	4,5 % ± 1
	trama	Valore medio 1550 N/5 cm	4,5 % ± 1
DATI IMBALLO STANDARD			
Larghezza rete 1000; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600; 1800; 2000 mm - lunghezza rotolo 100; 300 m - su tubo di cartone avvolto con politene			
NOTE			
Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia.			
Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.			
AGGIORNAMENTO DEL 07/01/2009		DIR. STAB. Firmata sull'originale	

