



GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-ISO 50001

SCHEDA TECNICA

ARTICOLO 1260-A

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO

N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Senso ordito	12 ± 1 filo al dm (Giro Inglese)
	Senso trama	6,2 ± 1 filo al dm
LARGHEZZA MAGLIA SP 04/02/11	Interasse di ogni filo	ca. 16,7 x 16,1 mm
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rete greggia	260 g/m ² ± 5%
	Rete apprettata	305 g/m ² ± 5%

DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO

IMPIEGO PREVALENTE	Georete per rinforzo manto stradale Armatura massetti in cls e pavimentazioni stradali		
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro	ca. 87 %	
	Appretto antialcalino	ca. 13 %	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA SP 04/02/13 (ISO 4606)	ordito	Carico di Rottura	Allungamento
		Valore medio 3200 N/5 cm	4,0 % ± 1
	trama	Valore medio 3200 N/5 cm	4,0 % ± 1

DATI IMBALLO STANDARD

Larghezza rete 1000 mm - lunghezza rotolo 50 m - su tubo di cartone avvolto con politene

1 palette 110/130/120 cm contiene 16 rotoli pari a 800 m²

NOTE

Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia.

Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo.
E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

AGGIORNAMENTO DEL 07/01/2009

DIR. STAB.

Firmata sull'originale

