



GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

Sede centrale / Headquarter

Via Gavazzi, 3

23801 Calolziocorte (LC), Italia

Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004

info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001•ISO 50001

<b>SCHEDA TECNICA</b> <i>TECHNICAL SPECIFICATION</i>		<b>ARTICOLO</b> <i>ARTICLE</i>	<b>ACUSTIC2</b>					
<b>GAVATEX - RIVESTIMENTO MURALE</b> <i>GAVATEX - WALL COVERING</i>								
<b>DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO</b> <i>ARTICLE DESCRIPTION</i>								
<b>N. FILI</b> <i>THREADS</i> SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Ordito <i>Warp</i>	81 ± 2 / dm						
	Trama <i>Weft</i>	50 ± 1 / dm						
<b>PESO</b> <i>WEIGHT</i> SP 04/02/12 (ISO 3374)	Tessuto greggio <i>Loom state fabric</i>	225 g/m <sup>2</sup> ± 10 %						
	Appretto <i>Fabric Finish</i>	70 g/m <sup>2</sup> ± 15 %						
	Velo acustico <i>Acoustic fleece</i>	240 g/m <sup>2</sup> ± 10 %						
	Legante <i>Binder</i>	70 g/m <sup>2</sup> ± 15 %						
	Totale <i>Total weight</i>	605 g/m <sup>2</sup> ± 15 %						
<b>DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO</b> <i>MAIN FEATURES</i>								
(EN ISO 354 E EN ISO 11654 )								
Coefficiente di assorbimento acustico $\alpha_w$ : 0.25 (H) <i>Sound transmission coefficient <math>\alpha_w</math>: 0.25 (H)</i>		Frequenza Hz <i>Frequency Hz</i>	125	250	500	1000	2000	4000
Assorbimento acustico: classe E <i>Sound absorption: class E</i>								
Coefficiente di riduzione del rumore (NRC): 0.20 <i>Noise reduction coefficient (NRC): 0.20</i>		Assorbimento acustico $\alpha_w$ <i>Absorption coefficient <math>\alpha_w</math></i>	0.00	0.05	0.15	0.25	0.40	0.70
<b>DATI IMBALLO STANDARD</b> <i>STANDARD PACKAGING</i>								
Larghezza tessuto 960 mm ± 10 - lunghezza rotolo 12 m -0 +0,2 - ogni rotolo in una scatola <i>Fabric width 960 ± 10 mm - roll length 12 m -0 +0,2 - each roll in a box</i>								
1 palette 80/120/120 cm contiene 12 scatole pari a 138,24 m <sup>2</sup> <i>1 pallet of 80/120/120 cm contains 12 boxes i.e. 138,24 m<sup>2</sup></i>								
<b>NOTE</b> <i>NOTES</i>								
Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia. <i>Specifications (SP) are the internal version of the national norms reported in brackets. The SP's differ from the norms for a few necessary modification of the procedures which do not influence the test results. A copy of the SP's is available on request.</i>								
Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la versione della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento. <i>Above data are based on our experience. They are liable to amendments and should be verified by the customer in case of special uses. In order to verify that the technical data sheet in the hands of the customer is updated, its version should be reported on the order.</i>								
<b>Versione 1 del</b> <i>Version 1 of</i>		<b>10/06/2024</b>	<b>TECHNICAL MNG.</b>		Firmata sull'originale <i>Signed on original copy</i>			

Sede legale / Registered Office: Via Melzi d'Eril, 3 - 20154 Milano - Italia | Cap. Soc. € 12.300.000 i.v. | Reg. Imp. (MI) | C.F. / P.I. IT 02672970130 | REA MI 1892085

Uff. Comm. Italia / Italy Sales Office:  
Via Melzi d'Eril, 3  
20154 Milano  
Tel. +39 02 313345

Polo Logistico / Main Warehouse:  
Via Antonio Stoppani, 20  
23801 Calolziocorte (LC)  
Tel. +39 0341 634466

Stabilimenti Produttivi / Production Plants:  
Via delle Industrie, 3  
24034 Cisano Bergamasco (BG)  
Tel. +39 035 4364072

Via Monte Cervino, 66  
20862 Arcore (MB)  
Tel. +39 039 6014474