



GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001•ISO 50001

SCHEMA TECNICA		GAVADES	
Adesivo in dispersione acquosa per rivestimenti murali in fibra di vetro GAVATEX			
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO			
CONSISTENZA	Pasta cremosa		
COLORE	Bianco	RESIDUO SOLIDO	23 %
PESO SPECIFICO	1,04 g/cm ³	pH	8,5
VISCOSITÀ BROOKFIELD	100 mPa . s Rotore 6 – rpm 5		
CONSERVAZIONE	Evitare prolungati stoccaggi a temperature inferiori a 0° C .		
INFIAMMABILITÀ	no	NOCIVITÀ	no
DATI APPLICATIVI a +23°C – 50% U.R.			
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE PERMESSA	Da + 10°C a + 35°C		
TEMPO	DI ATTESA	Da 0 a 10 minuti	
	APERTO	Massimo 30 minuti	
	DI PRESA	Circa 6-8 ore	
	DI PRESA FINALE	Circa 48 ore	
PRESTAZIONI FINALI			
RESISTENZA A	INVECCHIAMENTO	Ottima	
	TEMPERATURA	Max +80°C	
	UMIDITÀ	Buona	
	MUFFE	Buona	
CONSUMI	Variano in relazione all'uniformità della parete e sono pari a circa 300-400 g/m ²		
IMBALLO STANDARD			
1 paletta 80/120/120 cm contiene 24 secchi pari a 480 kg netti			
NOTE			
Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la versione della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.			
Versione 1 del 24/06/2024		TECHNICAL MNG. Firmata sull'originale	

Sede legale / Registered Office: Via Melzi d'Eril, 3 - 20154 Milano - Italia | Cap.Soc. € 12.300.000 i.v. | Reg. Imp. (MI) | C.F. / P.I. IT 02672970130 | REA MI 1892085

Uff. Comm. Italia / Italy Sales Office:
Via Melzi d'Eril, 3
20154 Milano
Tel. +39 02 313345

Polo Logistico / Main Warehouse:
Via Antonio Stoppani, 20
23801 Calolziocorte (LC)
Tel. +39 0341 634466

Stabilimenti Produttivi / Production Plants:
Via delle Industrie, 3
24034 Cisano Bergamasco (BG)
Tel. +39 035 4364072

Via Monte Cervino, 66
20862 Arcore (MB)
Tel. +39 039 6014474