



GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-ISO 50001

| | |
|--|---|
| LEISTUNGSERKLÄRUNG | DOP n. 1 - 0148R-A - v.03 |
| ALLGEMEINE PRODUKTBEZEICHNUNG - TYP | CE - 0148R-A |
| ARTIKEL | 0148R-A |
| DOKUMENT ZUR EUROPÄISCHEN BEWERTUNG | EAD 040016-01-0404 |
| TECHNISCHE EUROPÄISCHEN BEWERTUNG | ETA 18/1026 |
| HERSTELLER | GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy |
| TECHNISCHE BEWERTUNGSSTELLE | ITC/CNR |
| BENANNTE STELLE | ITC/CNR n° 0970 |
| SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND KONTROLLE DER BESTÄNDIGKEIT DER LEISTUNGEN DES BAUPRODUKTS | SYSTEM 2+ |

| TECHNISCHE DATEN (EAD 040016-01-0404) | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH | Armierungsgewebe für Aussenputz | | |
| MASCHENWEITE | Maschenweite | 4,5 x 3,5 mm ± 5 % | |
| | Mitte Faden / Mitte Faden | 5,9 x 4,0 mm ± 5 % | |
| % NETZABDECKUNG | 34 % ± 5 % | | |
| GEWICHT | Rohgewebe | 120 g/m ² ± 5 % | |
| | Appretiertes Gewebe | 148 g/m ² ± 5 % | |
| KLASSIFIZIERUNG DER FEUERBESTÄNDIGKEIT | N.A. | | |
| FREISETZEN GEFÄHRLICHER STOFFE | N.A. | | |
| WERT DER PCS | N.A. | | |
| ROHGEWEBE | Glasfaser | 81,1 % ± 3 | |
| | Appretur alkalibeständig | 18,9 % ± 3 | |
| REISSFESTIGKEIT UND BRUCHDEHNUNG | Reissfestigkeit | | Bruchdehnung |
| | Kette | Mittelwert 40 N/mm | 5,0 % ± 1 |
| | Schuss | Mittelwert 36 N/mm | 4,5 % ± 1 |
| NACH DER ALTERUNG MIT ALKALI | Kette | ≥ 20 N/mm und Rückstand ≥ 50 % | |
| | Schuss | ≥ 20 N/mm und Rückstand ≥ 50 % | |
| DICKE | 0,30 ± 0,1 mm | | |
| ANMERKUNGEN | | | |
| Bei einer Bestellung sollte der Kunde das Ausgabedatum der Leistungserstellung mitteilen, um die Aktualisierung überprüfen zu können. | | | |

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Verantwortlichkeitserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers.

Calolziocorte, 16/02/2024

Technical Mng Unterschrift auf dem Original

