



GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-ISO 50001

TECHNISCHES DATENBLATT

ARTIKEL 0159R

TECHNISCHE DATEN

ANZAHL FÄDEN SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Kette	28 ± 1 / dm (Dreherbindung)
	Schuß	13,5 ± 1 / dm
MASCHENWEITE SP 04/02/11	Mitte Faden / Mitte Faden	ca. 7,1 x 7,7 mm
GEWICHT SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rohgewebe	122 g/m ² ± 5 %

TECHNISCHE WERTE

ROHGEWEBE	Glasfaser		ca. 100 %
	Reissfestigkeit		Bruchdehnung
REISSFESTIGKEIT UND BRUCHDEHNUNG SP 04/02/13 (ISO 4606)	Kette	Mittelwert 1380 N/5 cm	3,5 % ± 1
	Schuss	Mittelwert 1750 N/5 cm	3,5 % ± 1

STANDARDVERPACKUNG

Rollenbreite 1000 mm - Rollenlänge zu definieren - Auf Kartenhülse, einzelpverpackt in Polyäthylfolie

ANMERKUNGEN

Die SP (Spezifikationen) sind die interne Version der zwischen Klammer angegebenen Ländernormen, welche sich durch produktbezogene Verfahrens Anpassungen unterscheiden können. Die Testergebnisse werden dadurch nicht beeinflusst. Eine Kopie der Spezifikationen ist bei Bedarf erhältlich.

Alle angegebenen Werte basieren auf Erfahrungswerten. Für spezielle Verwendungszwecke sind Eigenversuche notwendig. Sämtliche Bestellungen basieren auf den Daten der technischen Merkblätter. Wir bitten daher, bei Auftragserteilung immer das version des Datenblattes aufzuführen.

Version 2 der 19/09/2024

TECHNISCHER LEITER Unterschrift auf dem original

