



Sede centrale / Headquarter
 Via Gavazzi, 3
 23801 Calolziocorte (LO), Italia
 Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
 info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
 MANAGEMENT SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV
 ISO 9001 • ISO 50001

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

TECHNISCHES DATENBLATT

ARTIKEL 0073-A

TECHNISCHE DATEN

ANZAHL FÄDEN SP 04/02/10 (UNI EN ISO 7211-2)	Kette	50 ± 1 / dm (Dreherbindung)
	Schuß	20 ± 1 / dm
MASCHENWEITE SP 04/02/11	Mitte Faden / Mitte Faden	ca. 4 x 5 mm
GEWICHT SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rohgewebe	61 g/m ² ± 5 %
	Appretiertes Gewebe	74 g/m ² ± 5 %

TECHNISCHE WERTE

ANWENDUNGSBEREICH	Putzarmierungsgewebe Marmorplattenverstärkung mit Polyester- und Epoxyharz Mosaikmontage mit Vinylklebstoff, kalt oder hot-melt		
ROHGEWEBE	Glasfaser	ca. 82 %	
	Appretur alkalibeständig	ca. 18 %	
REISSFESTIGKEIT UND BRUCHDEHNUNG SP 04/02/13 (ISO 4606)	Kette	Reissfestigkeit	Bruchdehnung
		Mittelwert 1300 N/5 cm	4,5 % ± 1
	Schuß	Mittelwert 1000 N/5 cm	4,5 % ± 1

STANDARDVERPACKUNG

Rollenbreite 1000; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000 mm - Rollenlänge 100; 300 m - Auf Kartonhülse, einzelverpackt in Polyäthylenfolie

ANMERKUNGEN

Die SP (Spezifikationen) sind die interne Version der zwischen Klammer angegebenen Ländernormen, welche sich durch produktbezogene Verfahrens Anpassungen unterscheiden können. Die Testergebnisse werden dadurch nicht beeinflusst. Eine Kopie der Spezifikationen ist bei Bedarf erhältlich.

Alle angegebenen Werte basieren auf Erfahrungswerten. Für spezielle Verwendungszwecke sind Eigenversuche notwendig. Sämtliche Bestellungen basieren auf den Daten der version der technischen Merkblätter. Wir bitten daher, bei Auftragserteilung immer das Datum des Datenblattes aufzuführen.

Version 2 der: 24/04/2025

TECHNICAL MNG Unterschrift auf dem Original

