



GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LO), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-ISO 50001

SCHEMA TECNICA		ARTICOLO 0060T19	
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO			
N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Senso ordito	48,8 ± 1 filo al dm	
	Senso trama	38 ± 1 filo al dm	
LARGHEZZA MAGLIA SP 04/02/11	Interasse di ogni filo	ca. 2 x 2,6 mm	
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rete greggia	59 g/m ² ± 6%	
	Rete apprettata	79 g/m ² ± 6%	
DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO			
IMPIEGO PREVALENTE	Rete termo-adesiva da un lato per accoppiamenti a caldo.		
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro	ca. 75 %	
	Resina termo-adesiva da un lato (Acrilica)	ca. 25 %	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA SP 04/02/13 (ISO 4606)	ordito	Carico di Rottura Valore medio 1000 N/5 cm	Allungamento 4,0 % ± 1
	trama	Valore medio 750 N/5 cm	4,0 % ± 1
STOCCAGGIO			
Conservare il materiale a temperatura < 50°C (122°F) nell'imballo originale, proteggendolo dagli agenti atmosferici. Si consiglia l'utilizzo della merce entro 12 mesi dalla data di consegna.			
NOTE			
Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia.			
Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la versione della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.			
Versione 0 del 11/02/2025		TECHNICAL MNG Firmata sull'originale	