

SCHEDA TECNICA		ARTICOLO 0059-A	
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO			
N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Senso ordito	75 ± 1 filo al dm (Giro Inglese)	
	Senso trama	37,5 ± 1 filo al dm	
LARGHEZZA MAGLIA SP 04/02/11	Interasse di ogni filo	ca. 2,7 x 2,7 mm	
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rete greggia	51 g/m² ± 5%	
	Rete apprettata	61 g/m² ± 5%	
DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO			
IMPIEGO PREVALENTE	Impermeabilizzazioni esterne (terrazze, volte, gradinate) con resine epossidiche, poliuretaniche, acriliche e malte a rasare additivate con resine. Rinforzo rasature a gesso e intonaci interni per evitare la formazione di fessurazioni.		
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro	ca. 84 %	
	Appretto antialcalino	ca. 16 %	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA SP 04/02/13 (ISO 4606)		Carico di Rottura	Allungamento
	ordito	Valore medio 950 N/5 cm	4,5 % ± 1
	trama	Valore medio 1000 N/5 cm	4,5 % ± 1
DATI IMBALLO STANDARD			
Larghezza rete 1000 mm - lunghezza rotolo 100 m - su tubo di cartone avvolto con politene 1 paletta 110/130/120 cm contiene 40 rotoli pari a 4000 m²			
Larghezza rete 1000 mm - lunghezza rotolo 50 m - su tubo di cartone avvolto con politene 1 paletta 110/130/120 cm contiene 60 rotoli pari a 3000 m²			
NOTE			
Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi influenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia.			
Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.			
AGGIORNAMENTO DEL 07/01/2009		DIR. STAB. Firmata sull'originale	